


RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



X1 BOOR & SNIJOLIE

Smeert en koelt snijgereedschap

- Verlengt de levensduur van gereedschap
- Betere oppervlakteafwerking door minder wrijving
- Verhoogt de processnelheden
- Temperatuurbereik: -30 °C tot 130 °C

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

X1 BOOR & SNIJOLIE

OMSCHRIJVING

Speciaal geformuleerde snijvloestof die het snijgereedschap en de werkstukken voor metaalbewerking (zoals snijden, boren, zagen en tappen) smeert en afkoelt. Versterkt met BoroTecX™. Het garandeert eXcellente prestaties. BoroTecX™ is bestand tegen extreme belastingen en temperaturen en chemische aanvallen en heeft een uitstekend thermisch geleidend vermogen. Een ultradunne laag X1 eXcellent Boor – Snijolie garandeert een langdurige smering en bescherming.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Snijden, boren, zagen en tappen van alle ferro- en non-ferrometalen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Hittebestendigheid: -30 °C tot 130°C

DROOGTIJDEN BIJ 20°C/RV 50%

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Schakel elektrische apparatuur uit voor gebruik. Reinig en verwijder het oude smeermiddel van de onderdelen voordat u het product aanbrengt.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Aanbrengen bij een temperatuur tussen 5° and 35°C.

Goed schudden voor gebruik. Voor gebruik eerst testen op een klein oppervlak. Spuit afstand ongeveer 20 tot 30 cm. Breng een dunne filmlaag aan op het oppervlak. Niet overmatig aanbrengen.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

Opmerkingen mbt veiligheid: Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

HOUDBAARHEID

3 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Uitgiftedatum: 19/01/2017

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum UK Ltd.
PO Box 261
Chester-le-Street
DH3 9EH United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
11, rue Jules Verne - B.P. 60039
95322 St-Leu-La-Forêt Cedex
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu